

## Feiront AQ11R

名称: 水性速溶氧化铁红粉

氧化铁红粉, 采用先进的表面亲水改性技术处理, 改性好的粉体, 撒于水面能像速溶咖啡粉那样迅速在水中润湿成爆炸膨胀状分散, 稍加搅拌均匀无须研磨即可使用。专为水性涂料、油墨和水性粉末涂料, 可以替代水性氧化铁色浆使用, 纯粉颜料含量高无溶剂水, 配方兼容性更高。颗粒细腻, 色彩鲜艳, 高光泽、高遮盖、高耐候。

### 产品参数:

外观: (目测)	红色粉末
氧化铁含量 (%) :	≥95.00
pH值:	3.50-8.00
干燥失重(%):	≤2.00
耐温 (°C) :	300
刮板粒径 (μm) :	5.00
相对着色力:	95-103
分散性(水/溶剂):	亲水性

### 产品特征及主要应用:

#### 产品特征:

- 1、高纯铁红无机颜料, 不含 VOC 和 APEO.,安全环保、无臭无毒无害
- 2、直接添加 遇水速溶, 颗粒细腻, 使用方便。遮盖力及着色力强
- 3、耐酸、碱, 耐高温、耐候时间长, 性能稳定, 颜色不迁移。  
(建议使用两份水预先分散后添加)

#### 主要应用:

主要应用: 彩砂、彩珠、水性涂料、水墨、工业漆、彩色砂浆、纸张、皮革等着色颜料  
球磨机预分散后添加, 性能效果更优

#### 仓储信息:

产地:	中国
包装规格:	30 kg/桶
存储方法:	密封, 阴凉干燥处避光保存



**King Powder**  
联锴粉体

# Technical Data Sheet

版本: CN 1.0

保质期:

2 年

编制日期: 2021/01/25