

# Data sheet

产品代码: YH230-822

## ● 产品说明:

**产品名称(Product Name):** 金黄涂料 (蛋白饮料罐金油)

**建议用途(Suggested Use):** 三片饮料罐罐身和罐盖内外涂

**产品特性(Product Properties):** 具有良好的抗性, 耐划伤、蒸煮性能优良

## ● 物理性能:

**涂布颜色(Colour Applied):** 浅金黄

**固体含量(Weight Solids):**  $35.0\% \pm 1.5\%$

**粘度(Viscosity FC4 @ 25°C):**  $100 \pm 20$  秒

**密度(Specific Gravity @ 20°C):**  $0.975 \pm 0.010$  Kg/Litre

## ● 应用参数:

**基材(Substrate):** 马口铁, 镀铬铁

**施工方法(Application Method):** 滚轮涂布

**辊轴类型(Roller Type):** 聚氨酯, 丁腈橡胶

**施工粘度(Viscosity FC4 @ 25°C):**  $100 \pm 20$  秒

**干膜重量(Film Weight):**

底涂/面涂: $5.0 \pm 0.5$  克/米<sup>2</sup>; 单涂: $7.5 \pm 0.5$  克/米<sup>2</sup>; 双涂(1st&2nd): $10.0 \pm 1.0$  克/米<sup>2</sup>

**稀释剂(Thinner):** YH50703

**固化条件(Cure Conditions):**

底涂: 10-12 分钟@195°C-190°C; 面涂: 10-12 分钟@205°C-200°C

## ● 注意事项:

**搅拌指示(Mixing Instructions):** 涂料使用前必须搅拌均匀

**有效期(Shelf Life):** 6 个月, 于原装未开封的桶中, 温度 25°C

**贮存条件(Storage Details):** 涂料须储存在干燥、阴凉通风处, 避免阳光直射;  
如超过保存期限, 经检验合格后方可使用。

## 责任说明(Disclaimer):

本文所作描述的方法均基于联锆化学所知的最好信息及作法,然而所述的使用程序仅为建议,由于设备与条件的差别,只能作为使用时的参考,不可理解为对产品性能和结果的声明或保证.本说明书所载资料,可因本厂产品不断的发展与经验积累而随时更改。

## 江西联锆化学有限公司

了解更多产品请登录网站: <https://industry.kingpowder.com/> 联系电话: 销售 19079738129 王生  
技术 18360481316 柴生