

# Data sheet

产品代码: YH2204-3060

## ● 产品说明:

产品名称(Product Name): 金黄涂料

建议用途(Suggested Use): 三片食品罐、饮料罐罐身和罐盖内外涂

产品特性(Product Properties): 对金属基材附着力佳,耐蒸煮,包装性能优良

## ● 物理性能:

涂料颜色(Colour Applied): 金黄

固体含量(Weight Solids): 35.0% ± 1.5%

粘度(Viscosity FC4 @ 25°C): 100 ± 20 秒

密度(Specific Gravity @ 20°C): 0.975 ± 0.010 Kg/Litre

## ● 应用参数:

基材(Substrate): 马口铁

施工方法(Application Method): 滚轮涂布

辊轴类型(Roller Type): 聚氨酯,丁氰橡胶

施工粘度(Viscosity FC4 @ 25°C): 100 ± 20 秒

干膜重量(Film Weight): 底涂 5.0 ± 1.0 克/米<sup>2</sup>; 面涂 7.5 ± 1.0 克/米<sup>2</sup>

稀释剂(Thinner): YH50703

固化条件(Cure Conditions): 底涂 10-12 分钟@195°C-190°C;

面涂 10-12 分钟@205°C-200°C

## ● 注意事项:

搅拌指示(Mixing Instructions): 涂料使用前必须搅拌均匀

有效期(Shelf Life): 6 个月,于原装未开封的桶中,温度 25°C

贮存条件(Storage Details): 涂料须储存在干燥、阴凉通风处,避免阳光直射;  
如超过保存期限,经检验合格后方可使用。

## 责任说明(Disclaimer):

本文所作描述的方法均基于联锆化学所知的最好信息及作法。然而所述的使用程序仅为建议,由于设备与条件的差别,只能作为使用时的参考,不可理解为对产品性能和结果的声明或保证。本说明书所载资料,可因本厂产品不断的发展与经验积累而随时更改。

## 江西联锆化学有限公司

了解更多产品请登录网站: <https://industry.kingpowder.com/> 联系电话: 销售 19079738129 王生  
技术 18360481316 柴生