

Data sheet

产品代码: YH2088-S

● 产品说明:

产品名称(Product Name): 米黄涂料

建议用途(Suggested Use): 使用喷涂法用于桶的内涂

产品特性(Product Properties): 具有优良的耐碱性、耐腐蚀性和耐化学品性能

● 物理性能:

涂布颜色(Colour Applied): 棕黄色

固体含量(Weight Solids): 45.0% ± 1.5%

粘度(Viscosity FC4 @ 25°C): 120 ± 20 秒

密度(Specific Gravity @ 20°C): 1.120 ± 0.015 Kg/Litre

● 应用参数:

基材(Substrate): 镀锡铁、洁净钢

干膜重量(Film Weight): 单涂: 25.0 ± 5.0 微米或 40.0 ± 8.0 克/米²。

双涂: 25.0 ± 5.0 微米或 40.0 ± 8.0 克/米²;

每层: 12.5 ± 2.5 微米或 20.0 ± 4.0 克/米²。

稀释剂(Thinner): YH51059

固化条件(Cure Conditions): 单涂: 16-20 分钟@ 230°C-220°C。

双涂: 第一涂 16-20 分钟@ 160°C-150°C;

第二涂 16-20 分钟@ 230°C-220°C。

● 注意事项:

搅拌指示(Mixing Instructions): 涂料使用前必须搅拌均匀

有效期(Shelf Life): 6 个月, 于原装未开封的桶中, 温度 25°C

贮存条件(Storage Details): 涂料须储存在干燥、阴凉通风处, 避免阳光直射;
如超过保存期限, 经检验合格后方可使用。

责任说明(Disclaimer):

本文所作描述的方法均基于联锆化学所知的最好信息及作法,然而所述的使用程序仅为建议,由于设备与条件的差别,只能作为使用时的参考,不可理解为对产品性能和结果的声明或保证。本说明书所载资料,可因本厂产品不断的发展与经验积累而随时更改。

江西联锆化学有限公司

了解更多产品请登录网站: <https://industry.kingpowder.com/> 联系电话: 销售 19079738129 王生
技术 18360481316 柴生