

Data sheet

产品代码: YH2204

● 产品说明:

产品名称(Product Name): 金黄涂料

建议用途(Suggested Use): 三片食品罐、饮料罐罐身和罐盖内外涂

产品特性(Product Properties): 附着力佳, 具有良好的抗硫、抗酸性能, 耐划伤、耐蒸煮性能优良

● 物理性能:

涂布颜色(Colour Applied): 金黄

固体含量(Weight Solids): 35.0% ± 1.5%

粘度(Viscosity FC4 @ 25°C): 100 ± 20 秒

密度(Specific Gravity @ 20°C): 0.975 ± 0.010 Kg/Litre

● 应用参数:

基材(Substrate): 马口铁, 镀铬铁

施工方法(Application Method): 滚轮涂布

辊轴类型(Roller Type): 聚氨酯, 丁氰橡胶

施工粘度(Viscosity FC4 @ 25°C): 100 ± 20 秒

干膜重量(Film Weight):

底涂/面涂: 5.0 ± 0.5 克/米²; 单涂: 7.5 ± 0.5 克/米²; 双涂(1st&2nd): 10.0 ± 1.0 克/米²

稀释剂(Thinner): YH50703

固化条件(Cure Conditions):

底涂: 10-12 分钟 @ 195°C-190°C; 面涂: 10-12 分钟 @ 205°C-200°C

● 注意事项:

搅拌指示(Mixing Instructions): 涂料使用前必须搅拌均匀

有效期(Shelf Life): 6 个月, 于原装未开封的桶中, 温度 25°C

贮存条件(Storage Details): 涂料须储存在干燥、阴凉通风处, 避免阳光直射; 如超过保存期限, 经检验合格后方可使用。

责任说明(Disclaimer):

本文所作描述的方法均基于联锆化学所知的最好信息及作法。然而所述的使用程序仅为建议, 由于设备与条件的差别, 只能作为使用时的参考, 不可理解为对产品性能和结果的声明或保证。本说明书所载资料, 可因本厂产品不断的发展与经验积累而随时更改。

江西联锆化学有限公司

了解更多产品请登录网站: <https://industry.kingpowder.com/> 联系电话: 销售 19079738129 王生
技术 18360481316 柴生