

# Data sheet

产品代码: YH2088

## ● 产品说明:

产品名称(Product Name): 米黄涂料

建议用途(Suggested Use): 化工罐、乳胶漆罐罐身和罐盖内涂

产品特性(Product Properties): 具有优良的耐碱性、耐腐蚀性和耐化学品性能

## ● 物理性能:

涂布颜色(Colour Applied): 棕黄色

固体含量(Weight Solids): 45.0% ± 1.5%

粘度(Viscosity FC4 @ 25°C): 140 ± 20 秒

密度(Specific Gravity @ 20°C): 1.120 ± 0.015 Kg/Litre

## ● 应用参数:

基材(Substrate): 马口铁

施工方法(Application Method): 滚轮涂布

辊轴类型(Roller Type): 聚氨酯, 丁氰橡胶

施工粘度(Viscosity FC4 @ 25°C): 100 ± 20 秒

干膜重量(Film Weight): 12.0 ± 1.0 克/米<sup>2</sup>

稀释剂(Thinner): YH50703

固化条件(Cure Conditions): 10-12 分钟@ 205°C-200°C

## ● 注意事项:

搅拌指示(Mixing Instructions): 涂料使用前必须搅拌均匀

有效期(Shelf Life): 6 个月, 于原装未开封的桶中, 温度 25°C

贮存条件(Storage Details): 涂料须储存在干燥、阴凉通风处, 避免阳光直射;  
如超过保存期限, 经检验合格后方可使用。

## 责任说明(Disclaimer):

本文所作描述的方法均基于联锆化学所知的最好信息及作法然而所述的使用程序仅为建议,由于设备与条件的差别,只能作为使用时的参考,不可理解为对产品性能和结果的声明或保证,本说明书所载资料,可因本厂产品不断的发展与经验积累而随时更改。

## 江西联锆化学有限公司

了解更多产品请登录网站: <https://industry.kingpowder.com/> 联系电话: 销售 19079738129 王生  
技术 18360481316 柴生